

обеспечить хорошую вентиляцию и индивидуальные средства защиты от органических паров. Помните, что растворители тяжелее воздуха, и пары могут стелиться по полу.

### **Внимание!**

При использовании ГИПЕРДЕСМО®- ADY в качестве защитного слоя мастики ГИПЕРДЕСМО® от УФ-излучения, в него необходимо добавлять пигмент (до 10%) того же цвета, что и верхний слой. Также возможно пигментирование мастикой ГИПЕРДЕСМО® (20%).

### **Условия нанесения**

Вид основания	Полимерные покрытия, бетон, полимерцементные смеси, металл, некоторые синтетические материалы и др.
Шероховатость	< 1 мм
Прочность основания	R <sub>28</sub> = 25 МПа (минимум 15 МПа)
Влажность основания	W < 10 %
Влажность воздуха	W < 85 %
Рабочая температура (T <sub>возд</sub> , T <sub>осн</sub> )	5°C – 30°C, на 3°C выше точки росы

### **Расход материала**

#### **Полы (финиш)**

Норма расхода	0,25 – 0,40 кг/м <sup>2</sup> (2–3 слоя)
Толщина покрытия	0,125 – 0,20 мм

#### **Полимерные гидроизоляционные покрытия (финиш)**

Норма расхода	0,3 – 0,4 кг/м <sup>2</sup> (2 слоя)
Толщина покрытия	0,15 – 0,2 мм

### **Технические характеристики**

Упаковка	Металлические банки – 1кг, 4кг, 20 кг
Цвет	Бесцветный
Срок хранения	12 месяцев (при 5–25°C в сухом и проветриваемом помещении). Не нагревать выше 28°C.

### **Свойства материала**

Сухой остаток	50 - 55 %
Разбавитель - ксилол	50 – 45%
Вязкость (25°C)	500 сПуаз
Плотность (20°C)	1,0 г/см <sup>3</sup>
Время образования поверхностной пленки (25°C и W=55%)	6-8 часа
Время выждания между отдельными слоями	8 - 24 час
Легкая нагрузка	24 часа
Полная нагрузка и химическая устойчивость	72 часа

### **Свойства покрытия**

Температура эксплуатации	-40°C - +100°C
Максимальная кратковременная температура	+ 200°C
Термоустойчивость +80°C в течение 100 дней	Без изменений
Твердость	> 40 Шор D
Прочность на разрыв	>40 кг/см <sup>2</sup>
Эластичность (удлинение до разрыва)	> 300 %
Тест на ускоренное старение	Выдержан (2000 час)
Паропроницаемость	0,8 г/м <sup>2</sup> /ч
Водопоглощение	< 1,4%

### **Тестирование химической стойкости покрытия**

Гидроксид калия 8% (10 дней при 50°C)	Отсутствие существенных изменений
Гипохлорит натрия 5% (10 дней)	Отсутствие существенных изменений